



RYVALURES CUSTOM BAIT TUNING

Uživatelský manuál a návod k použití řady Clear Gloss

Tento lak je speciálně vyvinut pro povrchovou úpravu, oživení barev, chemické lepení 3D očí a fixaci glitrů na měkkých gumových nástrahách (plastizolu). Po úplném vyschnutí zůstává 100% pružný, neodlupuje se a je zcela bez zápachu.

01 | Příprava před lakováním

- **Absolutní sucho:** Gumová nástraha musí být před začátkem práce stoprocentně suchá a čistá.
- **Důkladné odmaštění:** Povrch gumy nesmí obsahovat zbytky silikonových olejů, separátorů z forem nebo atraktantů. Na mastném povrchu lak vytvoří mapy.
- **Vhodné prostředí:** Pracujte v suché a teplé místnosti (ideálně nad 18 °C) s nízkou vzdušnou vlhkostí.

02 | Lepení a fixace 3D očí

- **Pro lepení očí je nejvhodnější menší 30ml balení laku.**
- **Pomocí párátko nebo jemného štětečku kápněte jednu malou kapku přímo do důlku na hlavičce.**
- **Vtlačte 3D oko do kapky a nechte 1 minutu zafixovat. Lak funguje jako chemické svařování za studena – oko s gumou se slije do jednoho kusu bez nežádoucího zbělání.**
- **Následně oko přetřete nebo celou nástrahu omočte, abyste oko mechanicky uzamkli pod ochrannou vrstvu.**

03 | Přidání barevných glitrů (Tuning)

- **Přímo do sklenice s lakem můžete přisypat jemné 0,4mm glitry Iridescent Green nebo 1,0mm Iridescent Yellow.**
- **Díky optimální hustotě laku budou třpytky v kapalině dokonale plavat a nebudou padat ke dnu. Před každým lakováním směs krátce promíchejte.**

04 | Metoda celkového máčení (Dipping)

- **Nástrahu pevně uchopte do peánu za hlavičku nebo za navlečený háček.**
- **Plynulým pohybem ponořte celou nástrahu do laku na maximálně 1 až 2 vteřiny a ihned ji vytáhněte. (Dlouhý kontakt by mohl jemné ocásky gumy hluboce naleptat a zkroutit).**
- **Nechte přebytečnou kapku laku stéct z nejnižšího bodu nástrahy zpět do sklenice, případně ji lehce odsajte papírovým ubrouskem.**

05 | Metoda stříkání (Airbrush)

- **V samostatné skleničce nařed'te lak originálním médiem RyvaLures Thinner & Cleaner v objemovém poměru 1:2 až 1:3. Směs musí mít konzistenci vody.**
- **Do airbrush pistole použijte velkou trysku minimálně 0,5 mm, ideálně 0,8 mm.**
- **DŮLEŽITÉ ČIŠTĚNÍ:** Ihned po ukončení práce vylijte zbytek laku, do kalíšku nalijte čistý Thinner & Cleaner a prostříkávejte pistoli na plný výkon do ubrousku, dokud z trysky nelétá pouze stoprocentně čirá tekutina.

06 | Schnutí a vyžrání povlaku

- **Nalepované nástrahy zavěste za háček v dobře větrané místnosti mimo dosah průvanu.**
- **Lak je suchý na dotek během 3 až 5 minut.**
- **Úplné vyžrání, maximální mechanická odolnost a kompletní zmizení chemického zápachu nastane po 2 až 3 hodinách. Poté jsou nástrahy připraveny k okamžitému lovu.**

DŮLEŽITÁ TECHNICKÁ UPOZORNĚNÍ:

- **Riziko zbělání laku:** Pokud budete lakovat v chladné dílně, sklepe nebo v deštivém počasí při vysoké vlhkosti, lak do sebe při rychlém schnutí natáhne vlhkost z okolí a na gumě zbělá nebo zmatní. Lakujte vždy v suchu a teple!
 - **Zásady skladování:** Lak i ředidlo skladujte výhradně v dodávaných skleněných nebo kovových obalech s dokonale těsnícím uzávěrem. Nikdy směsi nepřelévejte do běžných plastových lahvíček, které by chemické složení během několika hodin kompletně rozežralo a zničilo.
-

KONTAKTY A LEGISLATIVA EU

Finální výrobce a distributor v EU:

- **Firma / Název: Valentin Rybář**
- **Adresa: Včelařská 505/3 Ostrava-Petřkovice 72529**
- **Země: Česká republika**
- **Web: ryvafishing.com**
- **E-mail: ryvafishing@gmail.com**

Nouzové kontaktní centrum:

- **Organizace: Toxikologické informační středisko (TIS)**
 - **Adresa: Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2**
 - **Telefon (nepřetržitě): +420 224 919 293 / +420 224 915 402**
 - ***Poznámka: Určeno výhradně pro naléhavé lékařské situace při expozici chemickým směsím.***
-